Fiche Technique

Colle RubberCover Water Based Bonding Adhesive

Conditionnement	Code produit
Bidon de 2,5 L	W56RAC7200
Bidon de 5 L	W56RAC7201
Bidon de 10 L	W56RAC7202

Description

La colle Elevate™ RubberCover Water Based Bonding Adhesive est une colle à simple encollage à base d'eau, spécifique aux membranes Elevate RubberCover EPDM, pour supports bois admissibles.

Application

La colle RubberCover Water Based Bonding Adhesive peut être appliquée dans le système Elevate suivant : RubberCover™ EPDM.

Précautions préliminaires

Le support recevant la colle RubberCover Water Based Bonding Adhesive doit être sec, propre, lisse, exempt d'objets tranchants, dépourvu d'huile, de graisse ou de tout autre contaminant. Nettoyer la surface de contact avec une brosse ou un chiffon propre. Ramener la colle à température ambiante (15°C à 25°C) avant usage si le produit a été exposé à des températures inférieures à 15°C pendant une période prolongée. Bien mélanger la colle pour obtenir un produit de couleur uniforme avant l'emploi et également pendant la mise en œuvre.

Mise en œuvre

La colle RubberCover Water Based Bonding Adhesive doit être appliquée encore humide directement sur le panneau contreplaqué, panneau OSB ou autres supports bois appropriés, non traités hydrofuges afin de permettre à la colle d'adhérer au support. Appliquer la colle RubberCover Water Based Bonding Adhesive à un taux d'environ 350 gr/m² sur contreplaqué ou OSB avec un rouleau à peinture. Veiller à encoller le support bois dans sa totalité afin d'éviter d'éventuelles bulles ou un excès de colle par endroit. Recouvrir le support bois concerné avec la membrane EPDM immédiatement après l'application de la colle. Afin de garantir une bonne adhésion, appliquer une pression sur la membrane à l'aide d'une brosse rigide ou d'un rouleau lourd (tel qu'un rouleau à linoléum).

Précaution : La membrane EPDM ne doit pas être exposée à des efforts au vent dans les 48H après mise en œuvre. De plus, la couche adhésive ne peut pas être soumise à des températures négatives pendant un minimum de 48 heures après la mise en contact de l'EPDM et du support.

Consommation

Le taux de couverture est compris entre 2,5 and 3 m² par litre.

Certaines surfaces présentent davantage d'inégalités et de porosité et entraîneront donc une consommation de

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgique
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com

HOLCIM

colle plus importante, alors que des surfaces plus lisses sont moins poreuses et permettent de diminuer la consommation de colle.

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Dispersion acrylique
• Couleur	Blanc
• Solides	min. 55%
• Viscosité	36000-44000 cp
• Poids spécifique	1,02

Conditionnement

Entreposer dans son emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver le produit à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver à l'abri du gel. Si nécessaire, placer le produit dans une boite isotherme pour le maintenir à des températures modérées pendant le transport jusqu'au chantier, avant et pendant l'application. Cela permettra d'obtenir une viscosité, une efficacité et des performances optimales.

Péremption

12 mois peuvent être attendus si stocké dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque bidon. Des températures négatives rendent le produit inutilisable. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit. Utiliser sous 48 heures après l'ouverture.

Élimination

S'assurer que le bidon est vide avant de le jeter. Ne pas vider la colle dans les égouts. Éliminer le contenu et/ou le bidon conformément aux réglementations nationales.

Précautions

Uniquement pour usage professionnel. À utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. Ne pas diluer. Ne pas mélanger avec des matériaux étranger et éviter tout contact avec des matériaux sensibles à l'eau. Ne pas exposer à des trop hautes températures, cela pouvant mener à une pression excessive. Ne pas marcher dans les éclaboussures. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, nettoyer immédiatement la peau/les yeux à l'eau claire pendant au moins 20 minutes. Nettoyer la peau avec du savon et de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgique
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com