

Technische fiche



QuickSeam™ SA Flashing

Verpakking	Artikelnummer
457 mm x 15,25 m per rol, 1 rol per karton	W56RAC1620

Omschrijving

Elevate™ QuickSeam SA Flashing is een 457 mm (18") brede, 1,5 mm dikke ongewapend EPDM-membraan, volledig gelamineerd op een QuickSeam Tape. De tape wordt beschermd door een film die gemakkelijk kan worden verwijderd en een uitstekende weerbestendigheid heeft. SA Flashing kan worden gebruikt om details gemakkelijk te dichten waar gevulkaniseerd EPDM vereist is of de voorkeur heeft. Daarnaast kan het gebruikt worden om de Elevate EPDM te herstellen (bijvoorbeeld snedes en perforaties).

Toepassing

QuickSeam SA Flashing kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM en PondGard™ EPDM.

Vorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld. Wanneer u een Elevate EPDM membraan wilt repareren dat al even in gebruik is, is het belangrijk dat deze goed schoon gemaakt wordt voor het aanbrengen van QuickPrime primer. Het schoongemaakte gedeelte moet groter zijn dan het gedeelte dat hersteld moet worden.

Plaatsingsmethode

Gebruik de strip enkel één- of tweedimensionaal (vlak of slechts één hoekverandering). Installeer een QuickSeam FormFlash-patch op overlappen en hoekveranderingen. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

In overeenstemming met de afmetingen van het detail. Aaneensluitende strips moeten elkaar minimaal overlappen.

Eigenschappen

Technisch		
	EPDM Membraan	QuickSeam Tape
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	1,5 mm	0,5 mm
• Breedte	457 mm	460 mm

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.