

Technische fiche

RubberCover Water Based Bonding Adhesive-lijm

Verpakking	Artikelnummer
2.5 l emmer	W56RAC7200
5 l emmer	W56RAC7201
10 l emmer	W56RAC7202

Omschrijving

Elevate™ RubberCover Water Based Bonding Adhesive is een lijm die specifiek ontwikkeld is om Elevate RubberCover™ EPDM membranen volgens de natte-sluit methode (éénzijdig) te kleven op goedgekeurde houten ondergronden.

Toepassing

RubberCover Water Based Bonding Adhesive kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberCover™ EPDM.

Voorbereiding

De ondergrond waarop RubberCover Water Based Bonding Adhesive wordt aangebracht, moet proper, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere verontreinigingen. Het te bewerken oppervlak wordt gereinigd met een borstel of zuivere doek. Breng de lijm vóór gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) wanneer hij lange tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld. Mix de lijm regelmatig om voor en tijdens gebruik om een homogene massa te krijgen zonder klonters of vaste stof op de bodem.

Plaatsingsmethode

RubberCover Water Based Bonding Adhesive wordt, terwijl het nog steeds nat is, rechtstreeks aangebracht op multiplex of OSB-ondergronden (enkel types die niet worden behandeld tegen waterabsorptie). Breng de Water Based Bonding Adhesive lijm met een verbruik van ongeveer 350 gr/m² aan over multiplex of OSB met een verfroller en zorg ervoor dat de multiplex- of OSB-ondergrond gelijkmatig wordt bedekt zodat klodders en ophoping van lijm voorkomen wordt. Het EPDM-membraan moet onmiddellijk worden aangebracht nadat de lijm is aangebracht door het membraan op zijn plaats over de multiplex of OSB te rollen. Om een goede hechting te verzekeren, druk het verlijmde gedeelte van het membraan stevig aan op het substraat d.m.v. een bezem of zware roller.

Let op: Het EPDM-membraan mag niet worden blootgesteld aan enige windbelasting 48 uur na installatie. Bovendien mag de lijm niet worden blootgesteld aan vriestemperaturen gedurende minimaal 48 uur na installatie.

Verbruik

Het verbruik moet liggen tussen 2,5 en 3 m² per liter.

Sommige oppervlakken hebben een ruwe en meer poreuze afwerking wat een verklaring is voor een hoger verbruik. Gladde en/of minder poreuze oppervlakken verklaren een lager verbruik.

Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Acrylaatdispersie
• Kleur	Wit
• Vaste stoffen	min. 55%
• Viscositeit	36000-44000 cp
• Soortelijk gewicht	1,02

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende blikken in een droge, goed geventileerde ruimte bij een matige temperatuur (15°C - 25°C). Bescherm tegen direct zonlicht. Laat product niet bevriezen. Maak indien nodig gebruik van een geïsoleerde doos om de lijm tijdens transport en voor en tijdens verwerking op een matige temperatuur te houden. Dit zorgt voor een aangepaste viscositeit en een meer efficiënte toepassing.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elk blik. Temperaturen onder het nulpunt maken het product onbruikbaar. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage. Na het openen binnen 48 uur verwerken.

Afvalbehandeling

Zorg ervoor dat het blik leeg is voor hij bij het afval wordt gezet. De lijm mag niet in aflopen gegoten worden. Verwijder inhoud en/of blik in overeenstemming met nationale regelgeving.

Voorzorgsmaatregelen

Enkel voor professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Lijm mag niet verdund worden. Verontreinig niet met vreemde materialen en vermijd contact met watergevoelige materialen. Niet blootstellen aan extreme hitte, omdat dit tot een overdruk kan leiden. Loop niet door gemorst materiaal. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. In geval van contact, huid/ogen onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende minstens 20 minuten. Was de huid met zeep en water. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.